

FICHA TÉCNICA

ECOFONDO RIEMPITIVO

Cálidad técnica

Fondo acrílico ecológico para la madera, de color, ideal como fondo para la aplicación de esmaltes de acabado. Se puede lijar perfectamente y su uso hace la absorción de la madera sea homogénea, cubriendo eventuales defectos.

Utilización

Fondo para ECOSMALTO by OIKOS

Preparación de la superficie

Limpiar la superficie a tratar, eliminando el polvo y los restos de suciedad.
Limpiar las maderas resinosas con productos adecuados. Lijar y si es necesario masillar

Modalidad de aplicación

Aplicar con brocha o rodillo una mano de ECOFONDO RIEMPITIVO diluido con un 5 ÷ 10 % de agua potable y después de aprox. 6 horas, lijar el soporte con papel de lija fino.

Acabados

ECOSMALTO UNIVERSALE, ECOSMALTO FERROMICACEO, ECOSMALTO METALLIZZATO by OIKOS.

Características técnicas: la aplicación

Dilución:	5 ÷ 10 % con agua potable
Rendimiento:	5 ÷ 6 m ² /l por mano en función del soporte
Herramienta de uso:	Brocha para esmaltes acrílicos, rodillo, atomizador (boquilla 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura de aplicación:	+5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior al 80%)
Tiempo de secado al tacto:	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Repintado:	6 h (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Limpieza herramientas:	Agua

Características técnicas: el producto

Composición:	Resinas acrílicas en dispersión acuosa, cargas minerales cubrientes, pigmentos inorgánicos, preservativos y aditivos para facilitar la aplicación y la fijación.
Peso específico:	1,45 kg/l +/- 3%
pH:	8,5 ÷ 9,5
Viscosidad:	6.000 ÷ 14.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C)
Temperatura de almacenaje:	+2°C ÷ +36°C. Teme el hielo



Ficha Técnica fr/03/es

Reacción al fuego:	Negativa si el producto se encuentra aplicado sobre fondos ininflamables, material al agua con espesor inferior a 0,600mm secos
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE:	Clase de la cual forma parte A/d; VOC: 25 g/l (máximo). Límite Fase II (1.1.2010): 130 g/l
Colores:	Blanco + colores de la carta
Envases:	Litros 0,75 – 2,25

Informaciones sobre la seguridad

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas para la manipulación de las pinturas base agua. Para el almacenaje, movimentación no se prevén particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Voces de capitulado

Limpiar la superficie a tratar, eliminando el graso y unto con productos adecuados. Lijar y masillar; después aplicar una mano de un fondo acrílico del tipo ECOFONDO RIEMPITIVO by OIKOS esperar aprox. 6 horas y lijar con papel de lija fino. Realizarlo todo respetando las normas de aplicación, con un costo de m², material y colocación incluidos

Notas

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación. Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.

