

## FICHA TÉCNICA FINITURA MADREPERLATA

### Cálidad técnica

FINITURA MADREPERLATA es una cera decorativa en pasta con efecto madreperlato utilizada como mano de acabado su Raffaello Decorstucco. Gracias a la especial formulación de esta cera, su aplicación y abrillantado resulta fácil y rápido, en una única mano se puede obtener sobre la pared preciosos reflejos en varias tonalidades madreperla, respetando el acabado y la naturaleza del estuco. FINITURA MADREPERLATA protege la superficie mejorando la resistencia a los roces.

### Utilización

Pulir y proteger las paredes y superficies interiores trabajadas con estuco decorativo como Raffaello Decorstucco.

### Preparación del soporte

Esperar mínimo 6-8 horas desde la aplicación de la última mano de estuco o al secado completo del mismo.

### Modalidad de aplicación

Aplicar con una llana sin defectos, una ligera capa de FINITURA MADREPERLATA en una única mano no ejerciendo demasiada presión.

Aplicar una capa ligera de producto aplicando trazos entrecruzados sin dejar acumulaciones y eliminando inmediatamente el exceso de productos.

Si se desea resaltar aún más el brillo final, esperar 30 minutos y pulir la superficie con un paño de lana.

### Características técnicas: la aplicación

Dilución:	Listo al uso
Rendimiento:	80/120 m <sup>2</sup> /l.
Herramienta de uso:	Llana de inox by OIKOS
Fondos:	Raffaello Decorstucco
Temperatura de aplicación:	+5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior al 80%)
Tiempo de secado al tacto:	1 h (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Tiempo de secado total:	20 ÷ 24 giorni (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Limpieza herramientas:	Agua

### Características técnicas: el producto

Composición:	Dispersión de ceras y pigmentos con efecto perlado
Peso específico:	0,98 kg/l +/- 3%
Viscosidad:	Pastosa
Temperatura de almacenaje:	+2C ÷ +36°C. Teme el hielo
Reacción al fuego :	Negativa si el producto se aplica sobre un fondo ininflamable al agua con espesor inferior a 0.600 mm en seco.
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE:	Clase de la cual forma parte A/I; VOC: 70 g/l (máximo) Límite Fase I (1.1.2007): 300 g/l; Límite Fase II (1.1.2010): 200 g/l
Colores:	Carta de colores

## Informaciones sobre la seguridad

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas para la manipulación de las pinturas base agua. Para el almacenaje, movimentación no se preveen particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

## Notas

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas.

No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume responsabilidad alguna por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación.

Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.