

FICHA TÉCNICA

ECOPROTETTIVO PARQUET

Calidad técnica

Protector ecológico transparente para entarimados, disponible en la versión brillante y mate. El producto forma una película de protección caminable que exalta la original belleza de la madera empleada. Impide la penetración del agua y el ataque por parte de los insectos y el moho. El producto no amarillea, es antirrayadas y resistente al desgaste.

Utilización

Protección suelos de madera

Preparación del soporte

Limpiar los soportes a tratar y desengrasar con los productos adecuados.

Sobre **madera nueva**: aplicar una mano de TURAPORI ECOLOGICO by OIKOS, lijar con papel abrasivo fino.

Sobre **madera ya tratada**: limpiar y lijar con papel abrasivo fino. Verificar antes de la aplicación del producto que los soportes estén secos, es decir que tengan una humedad inferior al 15%.

Modalidad de aplicación

Una vez preparada la superficie aplicar dos manos de ECOPROTETTIVO PARQUET esperando 3 ÷ 4 horas entre ambas manos con rodillo, brocha o atomizador (boquilla 1,3 ÷ 1,7 mm) . Si la aplicación de la segunda mano de producto se realiza una vez pasadas 24 horas de la aplicación de la primera, se aconseja previamente lijar el soporte. Aplicar sobre maderas con una humedad inferior al 15%.

Características técnicas: la aplicación

Dilución:	Listo al uso
Rendimiento:	8 ÷ 10 m ² /l
Herramienta de uso:	Brocha, rodillo, atomizador (boquilla 1,3 ÷ 1,7 mm.)
Fondos:	TURAPORI ECOLOGICO by OIKOS
Temperatura de aplicación:	+5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior al 80%)
Tiempo de secado al tacto:	1 h (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Tiempo de secado total:	24 h (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Tiempo de secado al lavado:	7 días (temperatura = 20°C con humedad relativa al 50%)
Limpieza herramientas	Agua

Características técnicas: el producto

Composición: Resinas poliuretánicas en dispersión acuosa, preservantes y aditivos para



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
 Sede legale, amministrativa e produttiva
 Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
 ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
 INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
 CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
 info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Ficha Técnica pq/03/es

	facilitar la aplicación y la fijación
Peso específico:	1,05 kg./lt +/- 3%
PH:	8 ÷ 10
Grado Brillo:	Brillante 88, mate 50 +/- 5 gloss (aplicación sobre cartón brillante a 120 μ m mojado, reflectometro 60°)
Viscosidad:	Max 100 CPS ± 5% Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C)
Temperatura de almacenaje:	+2°C ÷ +36°C. Teme el hielo
Reacción al fuego:	Negativa si el producto se encuentra aplicado sobre fondos ininflamables; material al agua con espesor inferior a 0,600mm secos
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE	Clase de la cual forma parte A/i; VOC: 50 g/l (máximo). Límite Fase II (1.1.2010): 140 g/l
Colores:	Transparente, Brillante y Mate
Envases:	Litros 0,75 – 2,25

Informaciones sobre la seguridad

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas para la manipulación de las pinturas base agua. Para el almacenaje, movimentación no se prevén particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Voces de capitulado

Limpiar los soportes a tratar y desengrasar con los productos adecuados. Lijar con una lija fina. Después de preparar el soporte aplicar una o dos manos de un barniz poliuretánico del tipo ECOPROTETTIVO PARQUET by OIKOS. Realizarlo todo respetando las normas de aplicación, con un coste de m2, material y colocación incluidos.

Notas

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas.

No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación.

Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.

