

FICHA TÉCNICA TURAPORI ECOLOGICO

Cáalidad técnica

Fondo acrílico ecológico transparente para madera, fácilmente lijable. Homogeneiza la absorción de la madera, tapa los poros y facilita el lijado. Permite reducir el consumo del producto de acabado y mejora el efecto estético.

Utilización

Fondo para ECOPROTETTIVO LEGNO y ECOPROTETTIVO PARQUET by OIKOS

Preparación de la superficie

Limpiar las superficies a tratar, eliminando el polvo y los restos de suciedad.
Limpiar las maderas resinosas con los productos adecuados.

Modalidad de aplicación

Aplicar una mano de TURAPORI ECOLOGICO con brocha, rodillo o atomizador (boquilla 1,3 ÷ 1,7 mm). A distancia de 6 horas aproximadamente lijar con papel abrasivo fino. Verificar antes de la aplicación que los soportes se encuentren perfectamente secos, con una humedad inferior al 15%.

Los acabados

ECOPROTETTIVO LEGNO e ECOPROTETTIVO PARQUET by OIKOS

Características técnicas: la aplicación

Dilución:	<u>Brocha o rodillo</u> : listo al uso <u>Atomizador</u> : 10 ÷ 15 % con agua potable
Rendimiento:	8 ÷ 10 m ² /l por mano en función del soporte
Herramienta de uso:	Brocha, rodillo, atomizador (boquilla 1,3 ÷ 1,7 mm.)
Temperatura de aplicación:	+5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior al 80%)
Tiempo de secado al tacto:	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Repintado:	6 h (temperatura = 20°C con humedad relativa al 75%)
Limpieza herramientas:	Agua

Características técnicas: el producto

Composición:	Resinas acrílicas en dispersión acuosa, preservativos y aditivos para facilitar la aplicación, fijación de la película y el lijado
Peso específico:	1 kg/lit. ± 3%
pH:	7,5±8,5
Viscosidad:	100±5% CPS Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C)
Temperatura de almacenaje:	+2°C ÷ +36°C. Teme el hielo
Reacción al fuego:	Negativa si el producto se encuentra aplicado sobre fondos ininflamables; material al agua con espesor inferior a 0,600mm secos



Ficha Técnica tu/03

Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE:
Clase de la cual forma parte A/d; VOC: 75 g/l (máximo).
Límite Fase II (1.1.2010): 130 g/l
Envase: Litros 0,75 – 2,25

Informaciones sobre la seguridad

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas para la manipulación de las pinturas base agua. Para el almacenaje, movimentación no se preveen particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Voces de capitulado

Limpia las superficies a tratar eliminando los restos de suciedad y grasa con productos adecuados. Aplicar una mano de un fondo acrílico para madera del tipo TURAPORI ECOLOGICO by OIKOS y después de 6 horas aproximadamente lijar con papel abrasivo fino. Realizarlo todo respetando las normas de aplicación, con un coste de m², material y colocación incluidos.

Notas

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación. Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.

